

DESCRIPCIÓN-CARACTERÍSTICAS

FIJAMASTIC PRIMER NEGRO es una mezcla de oligómeros de poliuretano reactivos en una mezcla de disolventes diseñado específicamente para la utilización con los adhesivos **FIJAMASTIC**.

CAMPO DE APLICACIÓN

FIJAMASTIC PRIMER NEGRO ha sido desarrollado especialmente para proporcionar una buena adherencia y una protección contra los rayos UV sobre sustratos tales como vidrio, vidrio con cinta de cerámica, PMMA o policarbonato. **FIJAMASTIC PRIMER NEGRO** también se puede aplicar a las carrocerías de vehículos y para sustratos tales como ABS o poliéster. Se recomienda su uso en el pegado de parabrisas.

DATOS TÉCNICOS

Color	Negro
Densidad a 20° C	0.95 +/- 0.05
Contenido Convencional de Sólidos (EN 827)	35 - 38%
Temperatura de aplicación	10 a 30 °C
Información Especifica	Viscosidad a 20° (Copa Ford 4 mm de diámetro): 12 a 15 s. Primera aplicación a 20°C: 10 a 15 minutos.

MODO DE USO

Preparación de la superficie:

Los sustratos a recubrir deben estar limpios, secos, libres de polvo y no tener ningún rastro de grasa u otros contaminantes que puedan afectar negativamente a la capacidad de adhesión. Se recomienda para desengrasar vidrio o metal utilizar un disolvente no graso adecuada a la naturaleza del sustrato. Los cristales o parabrisas deben ser tratados previamente con **FIJAMASTIC ACTIVADOR** (ver la ficha técnica del producto).

Aplicación:

Agite bien el frasco antes de su uso para homogeneizar el producto. Aplicar **FIJAMASTIC PRIMER NEGRO** con una brocha suficientemente gruesa o un fieltro sin pelusa, ejerciendo una presión ligera, suave y uniforme con el fin de conseguir una película homogénea y sin brillo. Cerrar y sellar herméticamente el recipiente inmediatamente después de su uso. Cualquier contacto con la humedad hará que el primer sea curado, se seque o evapore. Por esta razón, el producto debe utilizarse dentro de las 24 horas después de abrir el tubo o la botella. Durante los 5 minutos después de la aplicación, es posible limpiar con alcoholes minerales; más allá de ese tiempo, es necesario utilizar una mezcla de metiletilcetona y tolueno o metiletilcetona y xileno. Después del secado, aplicar el sellador **FIJAMASTIC** en un plazo de no más de una hora, procediendo con las instrucciones de su ficha técnica, según sea el caso.

Almacenamiento y conservación:

12 meses en su envase original sin abrir entre 0 y 25 °C. Es recomendable utilizar el producto inmediatamente una vez abierto y cerrarlo bien



nuevamente para garantizar sus propiedades. Este tiempo se reduce si el envase está abierto o mal cerrado y tanto más, si la temperatura y la humedad del medio ambiente son elevados. No reutilice el contenido o lo mezcle con otros productos.

PRESENTACIÓN

Botellas de aluminio de 250 ml y 1000 ml, Para otras presentaciones, por favor póngase en contacto con nosotros.

PRECAUCIONES DE USO Y SEGURIDAD



Xn Nocivo. Para uso profesional. Antes de toda utilización del producto, consultar la ficha de seguridad disponible en www.fijamastic.com.mx Muy inflamable e irritante. No utilizar cerca de los ojos o flama abierta. No se inhale o respire. No se ingiera. Evite el contacto con la piel. Utilice guantes, lentes protectores y equipo apropiado para su aplicación.

¿Dudas? ¿Comentarios?

www.fijamastic.com.mx

fijamastic@hotrade.com.mx

NOTA: Las indicaciones presentes se fundamentan en los conocimientos y experiencias que hemos adquirido, y no se nos podrá oponer cualquier error, inexactitud, omisión, insuficiencia de redacción, que resulte de la evolución tecnológica y de la investigación, entre la fecha de emisión de este documento y la fecha de adquisición. Antes de proceder, el usuario debe realizar cualquier prueba o ensayo que le permita verificar que el producto está adaptado para el uso previsto. Además, todo usuario debe averiguar con el vendedor o el fabricante cualquier investigación técnica, si considera que debe ser precisada, ya sea para el uso normal o específico de nuestro producto. Nuestra garantía se ejerce en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, así como de las normas profesionales en vigor y conforme a las estipulaciones de nuestras condiciones generales de venta. Los datos que resultan de esta ficha técnica son meramente indicativos y no exhaustivos, así como la información proporcionada verbalmente a través de una llamada telefónica de un prospecto o de un cliente.

Revisión: 24/08/2015 12:51:02 p. m.

