

DESCRIPCIÓN-CARACTERÍSTICAS

FIJAMASTIC WS 863 es un sellador de poliuretano de un solo componente de alta viscosidad que cura rápidamente por la acción de la humedad del aire. Mediante esta reacción, el producto cambia de un estado pastoso a un estado elastomérico con alta resistencia a la tracción. **FIJAMASTIC WS 863** adhiere bien con o sin PRIMER. Es un producto de alto módulo.

CAMPO DE APLICACIÓN

FIJAMASTIC WS 863 ha sido formulado para el pegado de parabrisas en vehículos con o sin bolsas de aire.

DATOS TÉCNICOS

Consistencia	Pastosa
Colores	Negro
Densidad a 20 °C	1.35 ± 0.05 Gr/cc
Temperatura de aplicación	5 a 35 °C
Formación de piel (agarre superficial) a 23 °C y 50 % HR	10-30 ± 10 min
Tiempo de curado a 23 °C y 50 % HR	3-5 mm en 24 horas
Dureza Shore A (ISO 868 - 3 segundos)	≥ 60
Alargamiento a la ruptura (ISO 37)	≥ 350 %
Resistencia a la tracción.	≥ 5N/mm ²
Resistencia al agua y niebla salina	Excelente
CONSULTAR TAMBIEN LOS DATOS DE LA FICHA DE SEGURIDAD	

MODO DE USO

Preparación de los soportes:

Los soportes deben estar limpios, incluso secos y libres de polvo. Respetar cuidadosamente los tiempos de evaporación de los disolventes. Al utilizar disolventes, apagar todas las fuentes de ignición y siga cuidadosamente las instrucciones de seguridad y de manejo dadas por el fabricante. En caso de reemplazo de parabrisas, no es necesario eliminar completamente el sellador viejo; simplemente recortarlo, dejando un espesor de 1 a 2 mm como base para el nuevo adhesivo. No hay ningún problema de compatibilidad de aplicar el sellador de poliuretano fresco al sellador de poliuretano viejo. Frote y remueva cualquier rastro o vestigio de óxido. Limpie las áreas descubiertas del cuerpo antes de aplicar el **FIJAMASTIC Primer Negro**.

El parabrisas tiene que ser tratado como sigue:

- PARABRISAS EN BRUTO (sin cerámica):

Productos a utilizar: FIJAMASTIC PAÑO ACTIVADOR / FIJAMASTIC PRIMER NEGRO / FIJAMASTIC WS 863

Instrucciones: Limpiar con FIJAMASTIC Paño Activador según el método WOWO (Aplicar - Retirar del inglés Wipe ON-Wipe OFF) con un paño limpio, seco y sin pelusa (limpiar tan pronto como se evapora el disolvente, es decir, de 30 a 60 segundos



después de la aplicación). Debido a que el PRIMER es muy sensible a la humedad, el frasco debe cerrarse inmediatamente después de usarlo. Si está nublado, no lo use. Para esta aplicación, es posible utilizar el FIJAMASTIC Paño Activador de un solo uso, (kit que contiene una toallita impregnada de activador y una toalla seca para WOWO). Deje secar entre 10 a 60 minutos después de la aplicación de acuerdo a la temperatura. En caso de que el tiempo de secado haya sido excesivo, desengrasar una segunda vez. A continuación, aplique una capa delgada y uniforme de FIJAMASTIC Primer Negro con una almohadilla de aplicación de un solo uso, con el fin de formar una película homogénea sobre la superficie. No reutilice la brocha o almohadilla con la que aplico el PRIMER, así evitará contaminantes.

Agite muy bien el frasco de FIJAMASTIC Primer Negro por algunos minutos a fin de homogeneizar el producto antes de la aplicación. Cierre el frasco inmediatamente después de usarlo. Cualquier contacto con la humedad hará que PRIMER se seque. Por esta razón, el producto debe utilizarse dentro de las 24 horas después de la apertura de la botella. De acuerdo con la temperatura ambiente, deje secar entre 15 y 60 minutos según sea necesario antes de la aplicación del sellador FIJAMASTIC WS 863.

- PARABRISAS CON BANDA CERÁMICA:

Productos a Utilizar: FIBRA 3M Scotch-Brite Roja ó LIJA / FIJAMASTIC PAÑO ACTIVADOR / FIJAMASTIC PRIMER NEGRO / FIJAMASTIC WS 863

Instrucciones:

NOTA PREVIA: La unión puede realizarse con o sin PRIMER. La unión sin FIJAMASTIC Primer Negro debe realizarse en un parabrisas con banda de cerámica y por consiguiente asegurarse que la opacidad sea óptima y uniforme a los rayos UV y sin residuos de siliconas. **El incumplimiento de estas condiciones puede causar la pérdida parcial o total de la adhesión del sellador en el parabrisas.**

Desengrasar con heptano o metiletilcetona (MEK), raspe con una fibra 3M Scotch-Brite Roja o lija para retirar cualquier contaminante o residuo de siliconas de la superficie (con el fin de evitar el efecto de piel de naranja en el adhesivo que probablemente puede ocurrir al presentarse trazas de siliconas en contacto con el mismo), desengrasar una segunda vez con heptano o MEK. Aplicar posteriormente el FIJAMASTIC Paño Activador de acuerdo con el método WOWO descrito para el vidrio en bruto más arriba. Deje secar entre 10 y 60 minutos antes de proceder con el siguiente paso:

- Si la banda cerámica es suficientemente opaca, puede proceder con la aplicación del sellador;
- Si la banda cerámica no es lo suficientemente opaca, o es translúcida, deberá aplicar el FIJAMASTIC Primer Negro con una almohadilla de aplicación o con una esponja limpia de un solo uso. Nunca reutilice las esponjas ya utilizadas, pues existe la posibilidad de contaminar el área de aplicación, deje secar el PRIMER de 15 a 60 minutos antes de la aplicación del sellador FIJAMASTIC WS 863.

- **PARABRISAS ENCAPSULADOS:** Desengrasar si es necesario con MEK o acetona (no utilice alcohol) y luego aplicar FIJAMASTIC Primer Negro*.

- **PARABRISAS RECUBIERTO CON PRIMER:** Desengrasar con MEK o acetona. Después de unos 10 minutos, aplique FIJAMASTIC Primer Negro*



* Siga las mismas instrucciones de uso de los indicados anteriormente para FIJAMASTIC Primer Negro. Para otros tipos de sustratos, consulte a nuestro servicio técnico. **Nunca limpie el sellador viejo con una solución que contenga alcohol.**

PEGADO: Después del secado completo del PRIMER (mínimo 15 minutos, como máximo 1 hora), el sellador **FIJAMASTIC WS 863** se puede aplicar con una pistola manual o neumática según se requiera. Para lograr una figura de triángulo en el adhesivo, haga un corte en V en la boquilla de pistola. Si se aplica en frío, guarde los envases a unos 20 °C antes de su uso. El parabrisas debe ser colocado y pegado antes de que el adhesivo comience a secar o formar piel.

No aplicar en presencia de siliconas, ya sean curadas o frescas, o selladores híbridos (MS, SPUR o STPE).

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C.

Nota: Todas las indicaciones arriba descritas son válidas para una temperatura mínima de 15 ° C. En caso de que la temperatura de aplicación sea más baja (entre 5 y 15 °C) los tiempos de secado deben ser dos veces más prolongados.

Limpieza:

El adhesivo sin curar se puede limpiar con MEK o acetona. Utilice un trapo o estopa impregnada en el solvente y retire por completo. Una vez curado es necesaria la abrasión.

PRESENTACIÓN

Cartuchos de 310 ml.
 Salchichas de 600 ml.
 Si requiere de otras presentaciones por favor contáctenos.

RENDIMIENTO

Ø de la punta del aplicador (mm)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Largo de la tira (m) (cartuchos)	98	43	24	15	11	8	6	4,5	3,5
Largo de la tira (m) (salchichas)	190	85	47	30	21	15	11	9	7

Para los materiales muy porosos puede ser necesaria una cantidad mayor.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

Duración: Fecha de caducidad, lote y color impresos en el envase.

Color: NEGRO.

Temperatura: Almacenar el pegamento a la sombra entre 5 y 25 °C. Si la temperatura ambiente del lugar de almacenaje es igual o menor a 5 °C deberá temperar el adhesivo gradualmente en una habitación con una temperatura mayor para facilitar su aplicación.



PRECAUCIONES DE USO

Para uso profesional. Use ropa protectora adecuada, guantes y protección para los ojos / cara. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico. Antes de utilizar el producto, consultar la ficha de seguridad disponible en www.fijamastic.com.mx.

SEGURIDAD



Xn Nocivo. Para uso Profesional. Antes de toda utilización del producto, consultar la ficha de seguridad disponible en www.fijamastic.com.mx.

NOTA: Las indicaciones presentes y técnicas responden a los conocimientos y experiencias que adquirimos sobre la marcha, y todo error, inexactitud, omisión, insuficiencia del documento que resulte de la evolución tecnológica y de la búsqueda entre la fecha de emisión de este documento y la fecha de adquisición del producto, no podrá sernos imputada. Si tiene alguna duda, por favor consúltela a nuestro departamento de servicio técnico.

Es responsabilidad del consumidor del producto realizar y valorar previamente a su puesta en ejecución, mediante prueba o ensayo, que le permita verificar que el producto se adapta a la necesidad requerida y/o empleo contemplado. Además, todo consumidor del producto debe informar y valorar ante el vendedor o fabricante toda la información técnica inherente a una hipotética puesta en ejecución y precisar si todas las indicaciones de las que dispone le parecen adecuadas, tanto para un uso normal como para un uso específico de nuestro producto.

Nuestra garantía se ejerce en el marco de las disposiciones legales vigentes y reglamentarias así como las normas profesionales corrientes y todavía conforme a las estipulaciones de nuestras condiciones generales de venta. La información detallada en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe y a manera de indicación y no es exhaustiva. Lo mismo aplica para cualquier información proporcionada verbalmente de manera telefónica a cualquier prospecto o cliente existente. FIJAMASTIC® es una marca registrada de HO TRADE SA DE CV. Todos los derechos reservados ® ™ © Copyright 2014.

Revisión: 24/08/2015 12:56:09 p. m.

